

PEÇAS MAIORES

INDICADA

Assentamento de: Cerâmica interna até 1,20x1,20m, Cerâmica externa até 90x90cm, Porcelanato interno até 1,50x2,00m, Porcelanato externo até 1,40x1,40m, Piso sobre Piso interno até 1,20x1,20m, Piso sobre Piso externo até 1,00x1,00m, Pedras naturais até 60x60cm, limitado a 3cm de espessura em áreas internas, Azulejos internos até 1,20x1,20m, Áreas úmidas até 90x90cm em áreas internas.

CONTRAINDICADA

Sobre substratos que contenham contaminantes, sendo esses quaisquer tipos de substâncias provenientes de uso diário na limpeza da base (substâncias que contenham resíduos de produtos ácidos e alcalinos, silicone e similares, e substâncias gordurosas), pinturas e materiais particulados (poeira e outros).

Sobreposição em lajotas, parquet, vinil, fibra de vidro e madeira compensada.

Não aplicar em revestimentos que contenham excesso de engobe (pó branco no tardo da cerâmica), neste caso limpe o revestimento cerâmico corretamente.

BASE PARA APLICAÇÕES

Deve ser aplicada sobre revestimentos cerâmicos que não apresentem peças soltas ou com som cavo.

A base deverá estar isenta de qualquer tipo de substância ou partículas, fazendo-se obrigatório a limpeza da base de acordo com as orientações do produto a ser utilizado na limpeza, indicadas pelo responsável técnico da obra.

Não deverá ser assentado de modo que as juntas de assentamento se igualem.

PREPARO DO PRODUTO

Preparo: Verifique se você está com todas as suas ferramentas de trabalho. Não se esqueça de utilizar óculos de segurança e luvas de borracha para sua proteção.

Mistura: Utilize recipiente limpo. Misture 20kg de argamassa com a quantidade de água especificada na parte lateral da embalagem, ao lado da data de validade. Método de adição: **Pó sobre líquido.** A mistura deve apresentar consistência pastosa, firme e sem grumos. Mantenha a mistura protegida do sol, vento e chuva.

Tempo para utilizar: O produto deve ser utilizado no prazo de 2 horas.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar a argamassa com o lado liso da desempenadeira com ângulo de 30°, forçando o material a penetrar nas irregularidades da base.

Com o lado dentado da desempenadeira estender os cordões na superfície, com aproximadamente 60° de inclinação em relação a base.

Aplicar a cerâmica sobre os cordões ligeiramente fora da posição, em seguida pressione com os dedos fazendo movimentos vibratórios e batendo levemente com um martelo de borracha arrastando-a até sua posição final (NBR 13753, 13754).

IMPORTANTE

É importante a execução das juntas mínimas de assentamento indicadas pelo fabricante do revestimento, conforme descrito na NBR 13753.

As juntas de movimentação devem ser observadas de acordo com as normas técnicas NBR 13753, NBR 13754.

Em áreas internas as juntas de movimentação devem ser executadas sempre que a área do piso for igual ou maior que 32m² ou sempre que uma das dimensões do revestimento for maior que 8m de acordo com a NBR 13753 e 8214. Em áreas externas as juntas de movimentação devem ser executadas sempre que a área for maior que 20m² ou uma das dimensões for maior que 4 metros conforme descrito na norma NBR 13754. Nos casos de aplicação interna sujeita a insolação, as juntas devem ser executadas sempre que a área do piso ou revestimento for maior que 20m² ou uma das dimensões for maior que 4 metros.

Verifique a aderência, removendo aleatoriamente a cada 5m² algumas placas cerâmicas imediatamente após o seu assentamento, observando o verso da placa que deve estar totalmente impregnado de argamassa colante.

A temperatura ambiente para assentamento deve estar entre 5 e 30°C, assim como a temperatura do substrato não pode exceder 30°C.

É dever do assentador cumprir todas as determinações e procedimentos descritos na NBR 13753, 13754 e 8214. É obrigação do técnico responsável ou proprietário se fazer cumprir.

As argamassas HPM-Hipermassa não são indicadas para qualquer método de aplicação que não estiver descrito na norma NBR 13753 e 8214.

Limpe as juntas logo após o assentamento e aguarde 72 horas para rejuntar com argamassa de rejuntamento HPM-Hipermassa. A cura mínima é obtida após 24 horas, sendo aconselhável aguardar 7 dias antes de liberar para tráfego.

Caso suje a superfície do revestimento com argamassa, limpar em seguida com pano úmido. Caso o material esteja firmemente aderido o mesmo deverá ser removido com produtos adequados indicados pelo técnico da obra, nas concentrações indicadas pelo fabricante.

Os revestimentos cerâmicos não devem ser aplicados sobre os cordões que apresentarem formação de película (início da secagem). Quando isso acontecer recomenda-se retirar a argamassa, misturar novamente e refazer a aplicação com desempenadeira dentada. Em dias de calor e vento excessivo, recomenda-se umedecer o local a ser aplicado para melhorar o tempo de aplicação.

COMPOSIÇÃO

Cimento Portland, Agregados minerais, Areia e Aditivos.

ESTOCAGEM

Mantém a embalagem fechada, em local seco e arejado. Sobre estrados e em pilhas com 10 sacos no máximo. Mantenha o produto na sua embalagem original.

ADERÊNCIA

Cura Normal: $\geq 1,0$ MPa Tempo em Aberto: ≥ 30 minutos

Cura em Estufa: $\geq 1,0$ MPa

Cura em Submersão: $\geq 1,0$ MPa

Tempo em Aberto: ≥ 30 minutos

Área "S" da Superfície da placa	Formato do dente da Desempenadeira	Aplicação da Argamassa	Consumo de Argamassa
S < 400	Quadrado 6x6x6	Na Base	+ - 4,0 Kg/m ²
400 < S < 900	Quadrado 8x8x8	Na Base	+ - 5,0 Kg/m ²
S > 900	Quadrado 8x8x8	Na Base e no verso da cerâmica	+ - 8,0 Kg/m ²

Refazer os dentes da desempenadeira ou substituí-la quando apresentar desgaste superior a 1,5mm. Volume pode variar conforme aplicação.

EM CASO DE ACIDENTES

Contato com os olhos: Lavar com água potável em abundância o local atingido. Procure imediatamente um médico para possíveis diagnósticos.

Contato com a pele: Lavar com água e sabão e enxaguar com água em abundância.

Ingestão: Não induzir o vômito, lavar a boca com água corrente em abundância e procurar imediatamente um médico.

Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

VALIDADE: 6 MESES APÓS A FABRICAÇÃO

Data de fabricação:



HIPERMASSA
ARGAMASSAS REJUNTAMENTOS

Fabricado por JULIANO RIBEIRO - EIRELI
CNPJ: 10.407.523/0001-00
Av. Renato Festugato, 941
Distrito Industrial Theobaldo Bresolin
Jd. Presidente - CEP: 85.818-118
Cascavel - Paraná

SAC: +55 45 3227-8030

+55 45 3225-3966

www.hiper.ind.br

/hipermassacascavel

@hipermassacascavel